

HC1 SICAK VULKANİZAYON SOLÜSYONU



0,95 ml fotoğrafı

Vulkanizasyon işleminde çığ ve pişmiş kauçukların birbirine tutunmasını sağlamak amaçlı kullanılır.

FEATURES:

- Bant vulkanizasyon işleminde alınacak sonucu geliştirir
- Kürlenmemiş kauçukların ek işlemi sırasında yapıştırılabilmesini sağlar.
- Fırça ile sürülebilir akışkanlıktadır, uygulama kolaylığı ve yüksek nüfuz etme kabiliyetine sahiptir
- HC1 tekstil karkaslı ve çelik karkaslı bantların ek işlemlerinde kullanılabilir
- Doğal Kauçuk (NR), Polyisoprene (IR), Styrene-Butadiene (SBR), Polybutadiene (BR), Polychloroprene ve-Neoprene (CR) kauçuk ek işlemlerinde kullanılabilir.

HC1 ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Baz	NR / SBR Kauçuk
Katılar (wt.)	13 - 15%
Solventler	Toluene (60%), Ethyl Acetate (15%), Heptane (10%)
Raf ömrü	6 ay @ 70°F ve 12 ay @ 50°F

Tanımı	Ürün Kodu	Hacim		Ağırlık	
		Gal	litre	kg	lb
HC1 Quart	AA-HC1-Q	Quart	.95	.7	1.54
HC1 Gallon	AA-HC1-G	Gallon	3.78	3	6.6
HC1 5Gallon	AA-HC1-5G	5 Gallon Pail	18.90	14.5	31.9
HC1 55Gallon	AA-HC1-55G	54 Gallon Drum	205	170	374